

MasterKure 111WB

Korábbi neve: Masterkure® 111 CF

Köztes utókezelés géppel simított betonlajzatokhoz

TERMÉKLEÍRÁS

A MasterKure 111WB lehetővé teszi kiváló minőségű betonfelületek előállítását és csökkenti a nedvesség elpárolgását a friss habarcs- és betonfelületeken. A termék különösen hatékony gyors száradás elleni védelem esetén szélsőséges körülmények között, mint például magas beton és környezeti hőmérséklet, alacsony páratartalom, erős légmozgás és közvetlen napsugárzás esetén.

A MasterKure 111WB a friss betonra történő felvitelt követően egy monomolekulás réteget képez a víz felszínén. Ez a réteg csökkenti a felszíni nedvesség párolgását szél és közvetlen napfény esetén.

A MasterKure 111WB termékkel kezelt felületek könnyebben simíthatók, mivel hosszabb ideig formálhatók maradnak.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- monolit betonlaj

FELDOLGOZÁS

A MasterKure 111WB nem alkalmazható víz kiválasztó betonfelületeken.

Vízzel történő hígítás előtt a MasterKure 111WB terméket fel kell keverni. Használat előtt magát a hígított terméket is fel kell keverni. A hígított termék feltele egy megfelelő szórókészülékkel (nagy nyomású szórókészülék széles szórású fúvókával) történik a friss, nedves betonra egy finom, de sűrű permetköddel. Az optimális védőhatás érdekében egyenletes és folytonos réteget kell gyorsan felvinni. Kerülni kell a termék-pocsolyák és folyadékgyülemek kialakulását. A MasterKure 111WB egy zöldes-sárga fluoresszkáló festékanyagot tartalmaz, ami láthatóvá teszi a teljes és egyenletes felvitelt. Ez a színezék száradás után teljesen eltűnik.

A MasterKure 111WB általában nem befolyásolja az egymást követő bevonatokat. A számos lehetőség alapján azonban minden esetben tapadási szilárdsági vizsgálat végrehajtását javasoljuk.

A már MasterKure 111WB termékkel kezelt felület simítható. Ezt követően a felületet ismét be kell permetezni a MasterKure 111WB termékkel. Miután

eltűnt a nedvesség okozta csillogás a beton felületéről, már nem alkalmazható a MasterKure 111WB.

TUDNIVALÓK

A MasterKure 111WB nem utókezelésre alkalmas szer és nem helyettesíti a beton szükséges utókezelését.

A termékmaradékokat a megszilárdult betonon (pl. permetkőd) nedves állapotban, haladéktalanul le kell törölni. Az érintett területeket ezt követően bő vízzel le kell mosni. A megszilárdult betonon megszáradt MasterKure 111WB vörösesbarna foltok képződéséhez vezet, amelyek a kereskedelemben kapható fehérítőszerrel ismét eltávolíthatók.

ANYAGSZÜKSÉGLET

A MasterKure 111WB egy hatóanyag-koncentrátum. Alkalmazási területtől függően hígítást ajánlunk:

- ideiglenes párolgás elleni védelem: hígítás nélkül, illetve maximum 1 rész vízzel hígítva
- segítség simításhoz: hígítás max. 5 rész vízzel

1 liter termék, illetve hígított termék általában elegendő 5 - 12 m² betonfelületre.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Figyelmeztetésekre, biztonsági és hulladékkezelési utasításokra vonatkozóan, kérjük olvassa el a biztonsági adatlapot és a göngyölegben található címkét.

TÁROLÁSI FELTÉTELEK

1 évig tárolható fagymentes helyen tárolandó használat előtt homogenizálás szükséges; megfagyott anyag nem dolgozható fel újra

KISZERELÉS

	Cikkszám
C 1000 kg	51259256
F 200 kg	54223441
K 20 kg	51757986

MasterKure 111WB

Korábbi neve: Masterkure® 111 CF

Köztes utókezelés géppel simított betonlajzatokhoz

Termékadatok	
Forma	emulzió
Szín	citromsárga
Sűrűség	0,99 ±0,01 g/cm ³ +20 °C-os hőmérsékleten

TM-szám: 1095 Kiadás 2014.02.18.

Jogi nyilatkozat

Ez a műszaki adatlap, az egyéb műszaki tudnivalókhoz és információkhoz hasonlóan, csak a jelen termék tulajdonságainak, feldolgozási és alkalmazási lehetőségeinek leírására szolgál. Nem jelent azonban garanciát a termék egyes tulajdonságaira vagy annak bizonyos felhasználási célra való alkalmasságára vonatkozóan, és a leírás nem tartalmaz teljes használati utasítást. Mivel fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megváltoztassuk a műszaki adatlapokat, az ügyfél dolga annak a biztosítása, hogy minden esetben a legújabb műszaki adatlap álljon rendelkezésére. Az aktuális műszaki adatlapok valamennyi telephelyünkön igényelhetők vagy letölthetők a honlapunkról - www.master-builders-solutions.basf.at - a "Termékek" kategóriában. Ezen kívül az aktuális Általános Szerződési Feltételeink érvényesek.

BASF Performance Products GmbH - Beton adalékszerek üzleti ágazat

A-8670 Krieglach, Roseggerstraße 101, Tel: 03855/2371, office.austria@basf.com, www.master-builders-solutions.basf.at, sürgősségi információk: +491802273112